



E-mail: info@3d-sauna.ru

Тел.: 8 (499) 391-81-74

г. Москва, Голубинская, д. 16
комплекс "Мореон"

Клеевой состав для гималайской соли.

Состав для склеивания гималайской соли, состоит из двух компонентов (компонент А и компонент Б).

- Компонент А - ветлые гранулы (чешуйки)
- Компонент Б - коричневый порошок

Приготовление:

Компонент А разводят в воде до образования насыщенного раствора (Насыщенный раствор - раствор, в котором растворённое вещество при данных условиях достигло максимальной концентрации и больше не растворяется). Примерное соотношение 1 к 1.

Потом добавляют небольшими порциями в компонент Б, до образования однородной вязкой массы. Примерное соотношение 1 к 2.

Примерное сочетание компонентов в итоговой смеси:

- Компонент А - 1/4 часть
- Компонент Б - 1/2 часть
- Вода - 1/4 часть

Применение:

Готовый состав наносится на поверхность в один слой. Нанесите массу тонким слоем на поверхность соляных блоков и соедините их с другими блоками.

Расход на один квадратный метр из блоков гималайской соли толщиной 5 см - 1 кг. сухой смеси. При монтаже блоков на ребро \approx 1 кг на м², при монтаже к стене \approx 4 кг на м².

ВНИМАНИЕ! Жизнеспособность готового к применению клеевого состава - не более 20 минут!

Время полного отвердения клеевой массы составляет приблизительно 3-4 часа.

Отвердевший клей имеет серый цвет и непрозрачен. Ввиду этого следует обратить внимание на своевременное удаление излишков клеевой массы и не допускать загрязнения ею видимой поверхности соляных блоков.